

## Resina Trasparente

Brillante

### 1) GENERALITA' E INDICAZIONI DI IMPIEGO

Resina di finitura speciale per Piastrelle e supporti difficili. Ideale per finire le superfici verniciate con **Resina per Piastrelle** conferendo un aspetto gradevolmente pieno e brillante. Grazie alle speciali resine acriliche modificate dai laboratori Covema, migliora la durezza superficiale dei supporti su cui è applicata rendendo le superfici di semplice e facile pulibilità.

ATTENZIONE: Non indicato su pareti/supporti soggetti a problematiche di umidità di risalita e box doccia.

### 2) CARATTERISTICHE DI IDENTIFICAZIONE

|                                              |                                                     |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Peso Specifico (UNI 8910)                    | 1030 g/litro $\pm$ 20 g/litro                       |
| Residuo secco in massa                       | 34% $\pm$ 1%                                        |
| Residuo secco in volume                      | 31% $\pm$ 1%                                        |
| Classificazione per tipo chimico del legante | Copolimero Acrilico modificato in emulsione acquosa |
| Legante secco in volume                      | 75% $\pm$ 1%                                        |
| Viscosità cinematica RVT a 25 °C V20 G4      | 2000 cps $\pm$ 200 cps                              |
| Brillantezza a 60°                           | 85 $\pm$ 5 gloss                                    |
| Resa consigliata                             | 8-10 mq. / L per strato                             |
| Colori                                       | Trasparente Incolore                                |

La resa può variare in funzione delle caratteristiche dei supporti ed al sistema di applicazione utilizzato.

### 3) INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

#### 3.1) Condizioni dell'ambiente e del supporto

|                                           |             |              |
|-------------------------------------------|-------------|--------------|
| Temperatura dell'ambiente e del supporto: | minima 5 °C | massima 35°C |
| Umidità relativa dell'ambiente:           | massima     | 80%          |
| Umidità relativa del supporto WME         | massimo     | 20%          |

**Avvertenze:** consigliamo di applicare il prodotto in condizioni ambientali come sopra indicato. Condizioni climatiche diverse influenzerebbero in maniera negativa i corretti tempi di essiccazione compromettendo l'ottimale raggiungimento delle caratteristiche prestazionali e estetiche.

### 3.2) Istruzioni per l'uso

|                      |                                                              |            |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|------------|
| Applicazione         | Rullo                                                        | Pennello   |
| Diluyente Acqua      | Pronto uso                                                   | Pronto uso |
| Solvente per pulizie | Acqua e sapone subito dopo l'uso<br>NON USARE ACQUA BOLLENTE |            |

### 3.3) Essiccazione o indurimento a 23° C e 65% di umidità relativa.

Tempo di essiccazione superficiale o al tatto: 2 ore

Tempo di sovraverniciabilità: minimo 6 ore

Tempo di essiccazione in profondità minimo: 5 giorni

**NB: i tempi di essiccazione possono variare in funzioni delle condizioni climatiche e ambientali.**

## 4) CICLI D'APPLICAZIONE CONSIGLIATI

### 4.1) Su supporti verticali e complementi di arredo in interno che desideriamo rinnovare

Applicare una mano di prodotto, preferibilmente con rulli a pelo raso o a pennello, evitando gli elevati spessori.

### 4.2) Su supporti calpestabili o soggetti a forte abrasione in interno da rinnovare

Stendere una mano di **FONDO PIASTRELLE Soprattutto** e lasciare asciugare perfettamente. Applicare due mani di **RESINA PIASTRELLE** del colore desiderato con appositi pennelli e rulli rispettando i tempi di essiccazione tra le mani.

Ad essiccazione avvenuta applicare la **RESINA TRASPARENTE Brillante Soprattutto**.

**ATTENZIONE** il prodotto **DEVE** essere conservato nel recipiente originale, ben chiuso e **DEVE** essere utilizzato entro dieci giorni. Trascorso tale periodo, il prodotto anche qualora si presentasse visivamente inalterato, non garantisce più le prestazioni originarie.

### 4.4) CONSIGLI PRATICI

Non interrompere il lavoro a metà parete, chiudere l'applicazione in coincidenza di spigoli o angoli. Non eccedere mai con l'applicazione delle finiture e cercare di rispettare la resa consigliata del prodotto. Mentre il prodotto asciuga, chiudere finestre e porte al fine di limitare la possibilità di polveri che aderiscano sullo smalto fresco.

**Non usare ALCOL ETILICO per la pulizia delle superfici verniciate.**

## 5) INDICAZIONI PER L'IMMAGAZZINAMENTO

Temperatura massima di conservazione: 35° C

Temperatura minima di conservazione: 5° C

Tipi di confezioni disponibili: l 0,750 - ml 50.

**Il prodotto va conservato nel contenitore originale, ben chiuso, non esposto direttamente ai raggi solari o fonti di calore e va utilizzato al massimo entro 5 gg.**

## 6) INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto non richiede etichettatura CEE. Vedi [scheda di sicurezza](#) aggiornata.

Resina Trasparente Brillante - Rev.2 del 01/06/2018  
Il produttore si riserva di variare le caratteristiche tecniche del prodotto senza preavviso.  
Verificare sul sito [www.hyrid.it](http://www.hyrid.it) la presenza di Schede Tecniche aggiornate.

Hyrid  
by Covema Vernici



MADE in ITALY

[www.hyrid.it](http://www.hyrid.it)

Strada della Barra , 5 • 10040 DRUENTO • TO